



335 MAXI S

DS-887r-0126

**Globally Proven
Construction Solutions**

1. НАЗВА ПРОДУКТУ

335 MAXI S

2. ВИРОБНИК

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Телефон: +39 059 535540

Електронна пошта: info@laticreteurope.com

Вебсайт: laticrete.eu

3. ОПИС ПРОДУКТУ

335 MAXI S — це високоеластичний, багатофункціональний, деформівний клей із низьким рівнем пилоутворення та змінним співвідношенням компонентів при змішуванні, розроблений для швидкого укладання керамічної плитки, керамограніту, скляної плитки та каменю. Його можна замішувати як тиксотропний клей або клей для нанесення суцільним шаром (рідкопластичний), що робить його ідеальним для великоформатної плитки та чудовим для вертикального нанесення. Ультрабіла версія не містить кварцового піску та ідеально підходить для скляної мозаїки.

Області застосування

- Для товщини шару до 20 мм
- Для внутрішнього та зовнішнього укладання керамічної плитки, керамограніту, скляної плитки та нечутливого до вологи каменю
- Для стін або підлоги
- Поверх наявної плитки на стінах та підлозі
- Для використання під водою, наприклад, у басейнах
- Для зон із високою інтенсивністю руху
- Добре підходить для укладання великоформатної плитки
- Ідеально підходить для підлог з підігрівом (стяжок)
- Може замішуватися як тиксотропний клей або клей для нанесення суцільним шаром
- Будь ласка, зверніться до «Посібника з вибору клею» в каталозі продукції для отримання повного списку областей застосування та максимально дозволених розмірів плитки

Переваги

- Доступний у білому та сірому кольорах
- Однокомпонентний — просто додайте воду
- Низький рівень пилу та низький вміст летких органічних сполук (ЛОС) — безпечніше та краще для вас
- Тиксотропний та деформівний — простий у використанні з чудовою зручністю в роботі
- Мінімальне сповзання — добре підходить для вертикального нанесення

- Подовжений відкритий час
- Морозостійкий
- Хороша міцність на стиск
- Універсальний клей для всіх видів застосування — чудово підходить для зовнішніх робіт та умов постійного занурення у воду, наприклад, у басейнах

Придатні основи

- Бетон
- Бетонні блоки
- Цементні розчини та стяжки
- Стяжки з підігрівом
- Цементна штукатурка
- Наявна керамічна плитка та камінь
- Цементні підкладкові плити
- Гіпсокартонні плити (тільки для внутрішнього використання)
- Гіпсові підкладки під підлогу (тільки для внутрішнього використання)

Упаковка

Білий та сірий

Мішок 20 кг, 48 мішків на піддоні

Приблизна витрата

3 – 6 м² / 20 кг

4 кг/м² при використанні зубчастого шпателя 10 x 10 мм

7 – 8 кг/м² при використанні зубчастого шпателя 15 x 20 мм

Термін придатності

Герметична заводська упаковка цього продукту гарантує першокласну якість протягом одного (1) року за умови зберігання не на землі в сухому місці. Висока вологість скорочує термін придатності фасованої продукції.

Обмеження

НЕ використовувати на бетонних конструкціях, зведених менше ніж 3 місяці тому.

На гіпсових або ангідритових основах перед нанесенням клею використовуйте ґрунтовку PRIMER PLUS або PRIMER SUPERIOR.

НЕ рекомендується для зовнішнього застосування при укладанні на наявну плитку, рідкі стяжки на цементній або ангідритовій основі (стандартні або з водяним підігрівом), а також на цементні або гіпсові плити.

НЕ використовувати на поверхнях, де потрібне швидке пішохідне навантаження.

- НЕ використовувати на дерев'яних, металевих, гумових поверхнях, а також на поверхнях із ПВХ чи лінолеуму.

- НЕ використовувати з чутливим до вологи каменем у вологому середовищі.

- Використовуйте білу версію для білого або світлого мармуру/каменю.

- Клеї/мастики, розчини та затірки для керамічної плитки, бруківки, цегли та каменю не призначені для заміни гідроізоляційних мембран. Коли потрібен гідроізоляційний бар'єр, використовуйте гідроізоляційну мембрану LATICRETE®.

Примітка: Поверхні повинні бути структурно міцними, стабільними та досить жорсткими, щоб витримати керамічну/кам'яну плитку, тонку цеглу та подібні види оздоблення.

Застереження

- Для отримання додаткової інформації щодо безпеки зверніться до паспорту безпеки (SDS).
- Деякі види мармуру та іншого натурального каменю мають низьку міцність на вигин і можуть бути непридатними для укладання на дерев'яну підлогу.
- У холодну погоду захищайте готову роботу від ходіння до повного затвердіння.
- Містить цемент. Може викликати подразнення очей та шкіри. Уникайте контакту з очима або тривалого контакту зі шкірою. У разі контакту ретельно промийте водою.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ



Рівень викидів у внутрішнє повітря

- GEV EMICODE EC1 Plus
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+

Відповідні стандарти

- EN 12004, C2 TE S1
- CSTB QB Certificat n. 3031-151 MC 589
- ISO 9001:2015 Система менеджменту якості

Фізичні властивості

Основа:	Цемент, заповнювачі, добавки		
Колір:	Білий / сірий		
Насипна щільність:	~ 1,10 г/см³		
Максимальний розмір фракції:	0,3 мм		
Горючість:	Ні		
Класифікація EN 12004-1:	C2 TE S1		
Показник	Значення / Опис	Вимога	Метод випробування
Міцність зчеплення при розтягуванні (адгезія):	≥ 1,0 Н/мм²	≥ 1,0 Н/мм²	12004-2 8,3
Міцність зчеплення після занурення у воду:	≥ 1,0 Н/мм²	≥ 1,0 Н/мм²	12004-2 8,3
Міцність зчеплення після теплового старіння:	≥ 1,0 Н/мм²	≥ 1,0 Н/мм²	12004-2 8,3
Міцність зчеплення після циклів заморожування-розморожування:	≥ 1,0 Н/мм²	≥ 1,0 Н/мм²	12004-2 8,3
Відкритий час: міцність зчеплення через 30 хв:	≥ 0,5 Н/мм²	≥ 0,5 Н/мм²	12004-2 8,1
Поперечна деформація:	≥ 2,5 мм	≥ 2,5 мм	12004-2 8,4
Сповзання:	≤ 0,5 мм	≤ 0,5 мм	12004-2 8,2
Температурна стійкість:	Від -30 °C до +90 °C		

Робочі характеристики

Показник	Значення
Консистенція:	кремоподібна
Щільність суміші:	~ 1,70 г/см³
Пропорція змішування:	Тиксотропний: 32% (6,4 л води на мішок 20 кг) Рідкопластичний (для суцільного нанесення): 38%–40% (7,6 л – 8 л води на мішок 20 кг)
Температура застосування:	Від +5 °C до +35 °C
Максимальна товщина:	20 мм
Час роботи з розчином:	~ 3 години
Відкритий час:	~ 30 хвилин
Час до пішохідного навантаження:	~ 12 годин
Час до затирання швів:	~ 12 годин
Час до повної експлуатації:	~ 7 днів
Кінцеве затвердіння:	~ 28 днів
Умови випробування: (при 23 °C / 50% відносної вологості повітря)	

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Показані результати є типовими, але відображають використані процедури випробувань. Фактичні характеристики в польових умовах залежатимуть від методів укладання та умов на об'єкті.

5. УКЛАДАННЯ

Підготовка поверхні

Температура всіх поверхонь повинна бути в межах від +5 °C до +35 °C. Поверхні мають бути структурно міцними, чистими, без бруду, оливи, мастила, фарби, герметиків для бетону або засобів для догляду за бетоном.

Гіпсові, ангідритові або особливо поглинаючі основи слід обробити ґрунтовкою, такою як PRIMER PLUS або PRIMER SUPERIOR. Сухі, запилені бетонні плити або кам'яну кладку слід зволожити, а надлишки води змести.

Змішування

Використовуйте чисте відро для змішування з чистою питною водою. Не додавайте інші заповнювачі або гідралічні в'язучі речовини до 335 MAXI S. Пропорція змішування:

- **Для тиксотропного клею** використовуйте приблизно 6,4 л води на 20 кг порошку для отримання гладкої, кремоподібної консистенції.
- **Для клею з високою змочувальною здатністю** (для нанесення суцільним шаром) використовуйте 7,6–8 л води для отримання однорідної пасту без грудок.

Перемішайте вручну або за допомогою низькообертового міксеру до отримання однорідної консистенції, придатної для нанесення шпателем. Дайте розчину відстоятися (дозріти) протягом 2 хвилин. Перед нанесенням короткочасно перемішайте ще раз, не додаючи більше води чи порошку. Під час використання час від часу помішуйте суміш, щоб вона залишалася пишною. Не розбавляйте водою повторно.

Нанесення

Нанесіть клей на основу гладкою стороною шпателя, щільно притискаючи його для зчеплення з поверхнею. Нанесіть додаткову кількість розчину зубчастою стороною шпателя рівномірним безперервним шаром. Використовуйте клей протягом його відкритого часу. Якщо суміш починає твердіти, не намагайтеся відновити її зручність у роботі додаванням води.

Після завершення робіт захищайте готову поверхню від дощу протягом перших 24 годин після укладання. У холодну погоду захищайте готову поверхню від пішохідного навантаження протягом перших 48 годин.

Примітка: Використовуйте зубчастий шпатель відповідного розміру, щоб забезпечити належне прилипання клею до плитки, покриваючи щонайменше 95% зворотного боку плитки при внутрішніх роботах і 100% при зовнішніх роботах або в зонах з інтенсивним рухом.

Для укладання в зонах, що піддаються впливу мінусових температур або особливих механічних навантажень (на вулиці, мощення/підлоги, що піддаються великим навантаженням, матеріали нерівномірної товщини), клей необхідно наносити як на основу, так і на зворотний бік плитки (метод двостороннього нанесення / подвійного нанесення).

Затирання швів

Затирання швів проводиться щонайменше через 12 годин витримання за температури 23 °C і відносної вологості 50%. Навколишні умови можуть змінити час схоплювання та затвердіння. Затирайте шви за допомогою SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, PERMACOLOR SELECT або PERMACOLOR SELECT FINE.

Очищення

Очистіть інструменти та плитку водою, поки розчин ще свіжий.

6. НАЯВНІСТЬ ТА ВАРТІСТЬ

Наявність

Матеріали LATICRETE® доступні по всьому світу. Для отримання інформації про дистриб'юторів звертайтеся до LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico:

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Для пошуку дистриб'юторів в інтернеті відвідайте сайт www.laticrete.eu.

Вартість

Зверніться до LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico для отримання повної інформації та розрахунку вартості.

7. ГАРАНТІЯ

Постачальник гарантує, що продукт не зіпсується за нормальних умов та використання. Термін дії гарантії становить один (1) рік. Зверніться до служби технічної підтримки для отримання додаткової інформації. Див. розділ 10. СИСТЕМА КАТАЛОГІЗАЦІЇ:

- DS 230.13EU: 1-річна гарантія на продукт

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

LATICRETE® та LATAPOXY® — це високоякісні продукти, розроблені для забезпечення довговічного укладання та уникнення необхідності постійного обслуговування, проте їхня ефективність і довговічність можуть залежати від належного догляду за виробами та використаних засобів для чищення.

9. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Технічна допомога

Інформацію можна отримати за телефоном або електронною поштою гарячої лінії служби технічної підтримки:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Технічна документація та інструкції з безпеки

Щоб отримати технічну документацію та інструкції з безпеки, відвідайте наш вебсайт за адресою www.laticrete.eu.

Попередження

Інформація та інструкції, наведені в цьому технічному паспорті, хоча й ґрунтуються на знаннях, отриманих протягом багатьох років застосування, є орієнтовними. Компанія LATICRETE® не має можливості безпосередньо контролювати методи та умови укладання продуктів і не несе жодної відповідальності, що впливає з їх застосування. Ті, хто бажає використовувати продукцію LATICRETE®, повинні провести відповідні випробування для визначення специфікацій на конкретному об'єкті. Показані результати є типовими, але відображають використані процедури випробувань. Фактичні показники роботи на об'єкті залежатимуть від методу укладання та умов на місці проведення робіт. На продукцію LATICRETE® поширюється гарантія в межах, встановлених нашими загальними умовами продажу, а також у межах відповідності технічним специфікаціям та чинним сертифікатам, як прямо вказано в технічних паспортах продукції, документації чи відповідній технічній документації.

10. СИСТЕМА КАТАЛОГІЗАЦІЇ

Додаткова інформація про продукт доступна на нашому вебсайті laticrete.eu.