



## PRIMER PLUS

DS-770-1120

**Globally Proven  
Construction Solutions**



### 1. НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

PRIMER PLUS

### 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telephone: +39 059 535540

Email: [info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Website: [laticrete.eu](http://laticrete.eu)

### 3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PRIMER PLUS - это готовая к использованию грунтовка без растворителей, предназначенная для улучшения адгезии строительных растворов к впитывающим основаниям. После высыхания PRIMER PLUS обеспечивает улучшенную адгезию к основанию плиточных растворов, самовыравнивающихся растворов и цементных гидроизоляций за счет повышения твердости поверхности и снижения водопоглощения.

#### Применение

- Для внутреннего и наружного использования
- Повышает адгезию растворов к впитывающим основаниям.
- Повышает твердость поверхности и снижает водопоглощение.
- Может наноситься на обратную сторону натурального камня для уменьшения водопоглощения и защиты от образования пятен.
- Идеально подходит для стяжек на основе цемента или ангидрита.
- Идеально подходит для штукатурки на цементной или гипсовой основе.
- Идеально подходит для деревянных оснований..

#### Преимущества

- Готовый к применению - наносится кистью или валиком.
- Повышает твердость поверхности и снижает водопоглощение.
- Одноэтапная грунтовка для укладки плитки
- Безопасная - низкий уровень выбросов ЛОС и отсутствие растворителей
- Быстрое высыхание - укладка плитки через 1 час.

#### Подходящие основания

- Бетон
- Цементные растворы
- Цементные клеи
- Цементная штукатурка / шпаклевка
- Гипсовая штукатурка
- Гипсовые основания
- Самовыравнивающиеся и ремонтные составы
- Цементная плита
- Кирпичная кладка
- Плита из силиката кальция
- Дерево
- Натуральный камень
- Мрамор

#### Упаковка

- 4 x 5 kg канистры/коробка
- 25 kg канистры

#### Приблизительный расход

~200г/м<sup>2</sup>

#### Срок годности

Хранить в оригинальной упаковке. Использовать в течение 1 (одного) года с момента изготовления. Не допускать до замерзания.

#### Предостережения

- НЕ используйте во влажных помещениях.

- При нанесении грунтовки защищайте участки, которые не подлежат обработке.
- Незамедлительно смывайте водой любые разливы.
- Используйте только на сухих и впитывающих основаниях.
- НЕ наносить, если температура окружающей среды или поверхности ниже 5 ° C или выше 40 ° C.
- НЕ ждите более 24 часов до укладки плитки.
- НЕ допускайте замерзания продукта, так как он не морозостойчив и должен храниться при температуре не менее 5 ° C, даже во время транспортировки.

#### Замечания

Для получения дополнительной информации изучите паспорт безопасности.

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Информация о продукте VOC / LEED

Эмиссия в внутреннем воздухе: A +  
GEV EMICODE EC1 Plus

Применимый стандарт

ISO 9001: 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

#### Физические свойства

Основа:	акриловые полимеры в водной дисперсии
Цвет:	белый
Воспламеняемость:	Нет
Вязкость:	около 3 мПа / с при + 23 ° C
Видимая плотность:	1,06 кг / дм <sup>3</sup>
pH:	5
Термостойкость:	от -30 ° C до + 90 °

#### Рабочие свойства

Температура нанесения / основания:	от + 5 ° C до + 40 ° C
Время высыхания:	~ 1 час.
Время на плитку:	~ 1 час
Ограничение по времени для укладки плитки:	от 1 до 24 часов.

(при 23 ° C / 55% относительной влажности)

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Показанные результаты являются типичными, но отражают использованные процедуры испытаний. Фактическая производительность в строительных условиях будет зависеть от методов установки и условий строительной площадки.

#### 5. НАНЕСЕНИЕ

##### Подготовка основания

Основание должно быть сухим, структурно устойчивым и компактным, чистым, без загрязнений, пыли и разделяющих элементов.

Удалите вещества, которые могут действовать как ингибитор сцепления, такие как масло, воск, асфальт, краска, отвердители, герметики, старый клей и т. д., механической щеткой, шлифованием или дробеструйной очисткой. Перед нанесением грунтовки отшлифуйте стяжки на основе сульфата кальция и удалите пыль.

Содержание влаги при измерении карбидным гигрометром (прибор CM) не должно превышать:

- 2,0 см% для стяжек на цементной основе
- 0,5 CM% для стяжек из сульфата кальция без обогрева
- 0,3 CM% для стяжек из сульфата кальция с подогревом
- 1,0 CM% для штукатурки на гипсовой основе.

##### Нанесение продукта

PRIMER PLUS готов к использованию. Не разбавлять. Перед применением тщательно перемешать. Нанесите тонкий ровный слой грунтовки под прямым углом с помощью валика или кисти из поролона или овечьей шерсти.

Если основание очень впитывающее (например, стяжка на основе ангидрита), рекомендуется наносить второй слой после того, как первый слой грунтовки высохнет.

Грунтовку можно наносить на обратную сторону натурального камня, такого как мрамор или впитывающий гранит, для уменьшения водопоглощения и предотвращения образования пятен. При использовании для этой цели нанесите грунтовку перед приклеиванием камня, используя те же процедуры нанесения, которые описаны выше.

##### Время высыхания

Прежде чем приступить к укладке плитки, дождитесь полного высыхания грунтовки; время высыхания составляет примерно 1 час в зависимости от условий на объекте. Не ждите более 24 часов перед установкой плитки.

#### 6. НАЛИЧИЕ И ЦЕНЫ

##### Наличие

Материалы LATICRETE® имеются в наличии по всему миру. Для получения информации о дистрибьюторах свяжитесь с LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico:

+39 059 535540

[info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

Для получения on-line информации о дистрибьюторе, зайдите на сайт [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

##### Цены

Свяжитесь с LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico для получения информации о цене..

#### 7. ГАРАНТИЯ

Поставщик гарантирует, что продукт не испортится в нормальных условиях использования. Срок действия гарантии - один (1) год. Обращайтесь в Технический отдел.

См. 10. ДОКУМЕНТАЦИЯ:

DS230.13EU: 1 год гарантии на продукт (EN)

DS 230.10EU: 10-летняя гарантия на систему (EN)

## 8. УХОД

LATICRETE® И LATAPOXY® являются высококачественными продуктами, разработанными для получения долговечных результатов, не нуждающихся в уходе. Тем не менее, долговечность и характеристики тесно связаны с типом использованных для чистки средств.

## 9. ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

### Техническая поддержка

За информацией обращайтесь Technical Service Hotline:

+39 059 535540

[technicalservices@laticreteeuropa.com](mailto:technicalservices@laticreteeuropa.com)

### Техническая документация и паспорт безопасности

Для получения технической документации и паспорта безопасности посетите наш сайт [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

### Предупреждения

Информация и указания, приведенные в технических характеристиках, несмотря на то, что они были получены за годы применения продукции, должны считаться приблизительными. Поскольку LATICRETE® не имеет возможности непосредственно контролировать условия укладки и способ применения продукции, то он не несет никакой ответственности, вытекающей из использования продукции. Тот, кто хочет использовать продукцию LATICRETE®, должен провести надлежащие испытания на стройплощадке для определения пригодности к предусмотренному использованию.

Показанные результаты являются типичными, но отражают использованные процедуры испытаний. Фактическая производительность в полевых условиях будет зависеть от метода установки и местных условий.

На продукцию LATICRETE® распространяется гарантия в пределах, установленных нашими общими условиями продажи, и в пределах соответствия с относящимися техническими спецификациями и применимыми сертификатами, как прямо указано в технических характеристиках продукта, документации или применимой технической документации.

## 10. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дополнительная информация о продукте доступна на нашем сайте [laticrete.eu](http://laticrete.eu). Ниже приводится список связанных документов:

DS230.13EU: 1 год гарантии на продукт (Europe)

DS 230.10EU: 10-летняя гарантия на систему (Europe)

---

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2021 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.