




DEKOGROUT

Еластична фуга для швів на цементній основі з антибактеріальними властивостями

- Має антибактеріальні властивості і стійка до цвілі
- Водовідштовхувальна
- Стійка до циклів замерзання/відтавання
- Легко наноситься і миється
- Гладка поверхня і широка гамма кольорів
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт, підводних споруд
- Відповідає вимогам стандартів EN 13888, CG2WA
- Для швів шириною від 1 до 6 мм
- Паропроникна
- Придатна для стін і підлог з підігрівом



ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

DEKOGROUT призначений для укладання скляної мозаїки, вітражної плитки, кераміки, плит та покриття з клинкеру, плитки для підлоги у ванних і душових, залах, терасах, балконах, а також на фасадах, басейнах, комерційних об'єктах на плаваючих стяжках з обігрівом.

Крім того, DEKOGROUT можна використовувати для затирання натуральних швів каменю, якщо при цьому не відбувається зміна кольору. Однак, загалом для роботи з натуральним каменем рекомендується використовувати DEKOGROUT+.



ТЕХНІЧНІ Консультації



ГАРАНТІЯ
СТРАХУВАННЯ



ТЕХНІЧНЕ
НАВЧАННЯ



ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ

Витримка з ТЕХНІЧНИХ УМОВ:

Шви керамічної плитки на підлогах і стінах повинні затиратися пластичною антибактеріальною цементною фугою DEKOGROUT компанії Benfer, стійкою до плісняви, водовідштовхувальною, з сертифікатом EC1 відповідності стандарту EN 13888 по класу CG2WA.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:

Після затвердіння клейового розчину, можна приступити до затирання швів, поверхня плитки слід очистити та зволожити. Для запобігання зміні кольору фуґи, клей повинен повністю висохнути. Пористі поверхні попередньо рівномірно зволожують водою. Шви повинні бути чистими і вільними від речовин, які погіршують адгезію. Починати затирання після укладання плитки в залежності від клею, що використовується можна через 2 – 72 години. Середньшарові або товстошарові розчини перед фуґуванням швів повинні бути досить міцними і однорідно сухими. Не слід затирати поверхні під прямими сонячними променями. Консистенція розчину повинна відповідати пористості, матеріалу поверхні і облицювання.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

DEKOGROUT змішують із водою у чистій ємності. Залежно від необхідної консистенції використовують 1,2-1,3 л води.

Додають 5 кг DEKOGROUT та змішують мішалкою до отримання однорідної маси без грудок.

Рекомендується використовувати мішалки зі швидкістю обертання 300-500 об/хв. Залишають на час дозрівання 4 хвилини, а потім знову перемішують. Щоб уникнути різновідтінковості необхідно використовувати однакове співвідношення компонентів.

НАНЕСЕННЯ:

Затирання DEKOGROUT наносять на підлогу та стіни тонким шпателем, легко притискаючи, затираючи шви по діагоналі для їх повного заповнення і видаляючи надлишки матеріалу.

Як тільки фуґа почне застигати (перевірити дотиком), проводять формування швів. Ще через 10-15 хвилин плитку миють губкою.

Компенсаційні шви не зтирають для наступного закладення еластичними герметиками типу DEKOSIL та DEKOFLEX-PU. Після початкового схоплювання залишки розчину видаляють злегка вологою губкою. Плівку розчину можна відмити за кілька годин губкою з чистою водою. Не допускається використання сухої ганчірки для очищення з- за можливості забруднення свіжих швів ворсом. Свіжі шви необхідно захистити від високих температур, вітру, дощу та морозу, які негативно позначаються на висиханні розчину.

У несприятливих кліматичних умовах (низька вологість, вітер і т.п.) на пористі плитці затирання буде схоплюватися краще, якщо попередньо зволожити шви губкою з чистою водою.

Воду, яку використовують для очищення, слід регулярно міняти. Для фігурної, фасонної і пористий плитки, а також натурального каменю рекомендується провести випробування на невеликій ділянці (переважно злегка зволожити поверхню, або обробити її ізолюючим засобом, перед нанесенням розчину). Момент початку очищення визначається типом плитки і оточуючими умовами. Після достатнього часу висихання поверхню можна мити, без вимивання розчину зі швів.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ:

- Не допускається повторне розведення застиглого розчину водою або свіжим розчином. Може з'явитися різнотонність.
- Не слід проводити очищення сухою ганчіркою. Це збільшить ризик зміни відтінку швів.
- Слід використовувати тільки воду і чистий інструмент.
- Перед фугуванням швів основу ретельно очищають.
- Слід дотримуватися час висихання клею. Занадто раннє фугування швів може привести до зміни кольору.
- Після затирання необхідно захистити шви від швидкого висихання під дією протягів або прямого сонячного світла, наприклад, поліетиленової плівкою, і регулярно зволожувати шви.
- Крім того, до повного висихання, шви необхідно оберігати від дощів і морозу.
- Не допускається додавання CEMLATEX GIUNTI до DEKOGROUT.
- Шви крайні, кутові та навколо місць проходів труб, а також периметричні та компенсаційні повинні заповнюватись еластичними герметиками типу DEKOSIL або DEKOFLEX-PU.
- Використання DEKOGROUT не замінює гідроізоляцію.
- Для наступного догляду і очищення поверхонь рекомендується використовувати нейтральні миючі засоби.
- Після очищення поверхню миють чистою водою.
- Слід звернути увагу на різне поглинання основи і країв затирання.
- Нерівномірний розподіл вологи через особливості конструкції основи, ґрунту, різниці температур або облицювання підлоги може призвести до неоднорідності кольору швів. Це не позначається на їх якості, та з часом при вирівнюванні умов може пройти. Неоднорідність відтінку швів не піддається гарантії.
- При самих важких механічних навантаженнях, наприклад при очищенні підлоги машинами або вплив хімічних речовин, слід використовувати особливо стійку двокомпонентну фугу для швів - DEKOGROUT-2K.
- Перед закладенням периметричні і компенсаційні шви заповнюють шнурами або профілями з еластичного матеріалу, які будуть основою для фуги або герметика.
- Якщо буде потрібно очищення з використанням кислот, шви необхідно добре зволожити.
- У одній зоні повинен використовуватися тільки матеріал з одним номером партії.
- Для належної гідратації цементу необхідно забезпечити відповідну вологість. Це особливо важливо для плитки з низьким поглинанням і каменю, оскільки вони не можуть служити джерелами вологи.
- При укладанні натурального або штучного каменю, слід враховувати властивості використовуваних матеріалів (можлива зміна кольору). У разі виникнення сумнівів слід провести пробу.
- Для натурального каменю рекомендується застосовувати DEKOGROUT+.
- Ділянки, які не підлягають фугуванню DEKOGROUT, слід захистити від забруднення фугою.

Дотримуйтесь заходів обережності, які наведені в паспорті безпеки матеріалу.

DEKOGROUT

колір	№ арт.	колір	код	Упаковка кг	Упаковка/євро піддон
	000005900	Bianco	Bianco	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000005902	Bianco	Bianco	Sacco da 20 kg	63 мішка/євро піддон
	000005904	Manhattan	Manhattan	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006040	Grigio chiaro	7035	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006042	Grigio chiaro	7035	Sacco da 20 kg	63 мішка/євро піддон
	000006030	Grigio	7042	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006032	Grigio	7042	Sacco da 20 kg	63 мішка/євро піддон
	000006020	Grigio tortora	Grigio tortora	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006022	Grigio tortora	Grigio tortora	Sacco da 20 kg	63 мішка/євро піддон
	000005910	Grigio cemento	7030	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000005912	Grigio cemento	7030	Sacco da 20 kg	63 мішка/євро піддон
	000005980	Antracite	7037	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000005982	Antracite	7037	Sacco da 20 kg	63 мішка/євро піддон
	000005970	Nero	9004	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000005920	Off white	Off white	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000005930	Crema marfil	9001	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000005940	Travertino	Travertino	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000005960	Beige	1013	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000005950	Camel	1001	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006136	Nocciola	Nocciola	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006134	Caramello	Caramello	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006010	Tabacco	8007	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006000	Marrone	8011	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000005990	Testa di moro	8017	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006050	Giallo	1012	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006060	Verde	6019	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006070	Smeraldo	6024	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006080	Crocus	Crocus	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006090	Azzurro	5012	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006100	Blu	5013	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006120	Rosa	3014	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок
	000006130	Rosso maranello	3003	Мішок 5 кг	4 мішка в коробці/ 27 коробок

Примітка: Надруковані кольори відтворені максимально точно, проте вони є орієнтовними і повинні бути перевірені користувачем, на якому лежить вся відповідальність з використання продукту.

Таблиця витрати:

Фуґа DEKOGROUT для швів 1-6 мм.

Витрата: кг на 10м² поверхні

Формат плити (см)		Товщина (см)	Ширина швів (мм)					
			1	2	3	4	5	6
1,0	1,0	0,3	8,4	16,0				
2,0	2,0	0,4	7,8	15,0				
2,5	2,5	0,4	5,0	9,2	13,5			
2,5	2,5	1,0	12,9	25,0	37,2			
5	5	0,4	3,1	5,6	8,0	10,4	12,9	15,3
10	10	1,0	3,7	6,8	9,8	12,9	15,9	18,9
10	10	0,6	2,5	4,3	6,2	8,0	9,8	11,6
12,5	12,5	1,0	3,1	5,6	8,0	10,4	12,9	15,3
10	20	0,8	2,5	4,3	6,2	8,0	9,8	11,6
15	15	1,4	3,7	6,7	9,6	12,6	15,6	18,6
15	15	0,8	2,4	4,1	5,8	7,5	9,2	10,9
24	11,5	1,2	3,3	5,8	8,4	10,9	13,5	16,0
24	11,5	2,0	5,0	9,2	13,5	17,7	22,0	26,2
20	20	1,4	2,8	5,0	7,1	9,2	11,3	13,5
20	20	0,8	1,9	3,1	4,3	5,6	6,8	8,0
20	25	0,8	1,8	2,9	4,0	5,1	6,2	7,3
25	25	1,0	1,9	3,1	4,3	5,6	6,8	8,0
25	33	1,0	1,9	3,1	4,3	5,6	6,8	8,0
30	30	1,5	2,5	4,3	6,2	8,0	9,8	11,6
30	30	0,8	1,7	2,6	3,6	4,6	5,6	6,5
30	5	1,0	4,3	8,0	11,6	15,3	18,9	22,6
33	33	0,8	1,7	2,6	3,6	4,6	5,6	6,5
40	40	1,0	1,6	2,5	3,4	4,3	5,3	6,2
30	60	1,0	1,6	2,5	3,4	4,3	5,3	6,2
60	60	1,0	1,3	1,9	2,5	3,1	3,7	4,3

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ: Очищення поверхні проводять вологою ганчіркою, або губкою до затвердіння фуґи.

УПАКОВКА: всі кольори поставляються в мішках по 5 кг, 4 мішка в картонній коробці, 27 коробок на євро піддоні 120x80x105(в).

ЗБЕРІГАННЯ: У сухому місці в цілій оригінальній упаковці. Розкриті упаковки повинні щільно закриватися та використовуватися якнайшвидше.

ТЕРМІН придатності: 18 місяців.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відповідність нормативним: Склад:	EN 13888 CG2WA Цемент, мінеральні наповнювачі, високоякісні добавки і пігменти
Кольори:	26 кольорів (Див. таблицю)
Об'ємний вага:	1,20 кг/дм ³
Максимальний розмір наповнювача:	0,2 мм
Токсичність:	Ні. При контакті можливо подразнення шкіри і ока через вміст цементу
Горючість:	Ні
Співвідношення при змішуванні:	25% води відповідає 1,2-1,3 л води на мішок
Час змішування:	2-3 хвилини (мішалкою 300-500 об/хв)
Консистенція розчину:	Кремopodobна паста
Густина розчину:	1,90 кг/дм ³
Життєздатність розчину:	30 хвилин при +23°C
Температура нанесення:	Від +5 до +35 °C
Ширина нанесення:	Від 1 до 6 мм
Час висихання до можливості проходу:	24 години
Час висихання до повної навантаження:	3 діб
Час повного висихання:	14 діб
Вологостійкість:	Відмінна
Стійкість до старінню:	Відмінна
Температуростійкість:	-30 до +90 °C
Термін придатності і умови зберігання:	18 місяців при зберіганні в сухому місці в цілій оригінальній упаковці. Розкриті упаковки повинні щільно закриватися і використовуватися як можна скоріше.
Параметри наведено для наступних умов: температура 23 °C, відносна вологість 50%.	

Примітка: Дані та інформація, наведені в цьому документі, ґрунтуються на наших дослідженнях. Вони є тільки орієнтовними і підлягають перевірці користувачем матеріалу, котрий несе всю відповідальність за наслідки використання продукту.