

# Технічний паспорт Kobauflex® SD60 Tape Flex



## Застосування

Kobauflex® SD60 Tape Flex використовується для постійного ущільнення з'єднань ванної.

## Обробка

Основа має бути твердою, майже сухою та вільною від пилу, бруду та інших часток, що знижують адгезію, або вільних часток. Сколи на краях повинні бути профільовані за допомогою відповідних систем ремонту. Гнізда гравію та нерівності повинні бути заповнені. Компоненти, що відокремлюються, такі як цементне тісто, пухкі покриття, а також кутасті зерна на поверхні повинні бути видалені відповідними заходами (наприклад, піскоструминною обробкою, збиванням).

Очистіть край ванни відповідним знежирювачем. Змішайте клей або розчин, призначений для відповідного гідроізоляційного заходу, відповідно до інструкцій виробника, якщо необхідно, дотримуйтеся часу дозрівання та нанесіть готову до використання суміш у базовому шарі за допомогою китиці на основу. Зверніть увагу на обробку або термін придатності клею або розчину!

Відріжте відповідний відрізок стрічки для ванни. Зніміть захисну кришку з бутулу і акуратно прикріпіть стрічку до краю ванни. Щільно притисніть валиком. Потім вставте стрічку без зморшок у вологий клей, міцно притиснувши край шару за допомогою шпателя або кельми, щоб клей / розчин повністю проник в основу. Потім нанесіть клей/розчин мокрим у мокрому як фінішне покриття, доки поверхня основи не буде повністю покрита.

## Технічні характеристики

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Зона ущільнення                     | TPE           |
| Матеріал шару нетканый матеріал 50г | PP/PES        |
| Ширина зони ущільнення              | прибл. 120 мм |
| Ширина зони розтяжки                | ---           |
| Ширина шару                         | прибл. 120 мм |
| Загальна товщина                    | прибл. 0,6 мм |
| Подовження вздовж                   | 37 %          |
| Подовження поперек                  | 115 %         |
| Розривний тиск                      | >1bar         |
| Озоностійкість                      | 500h          |

## Хімічна стійкість

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Соляна кислота 3%        | + |
| Сірчана кислота 35%      | + |
| Лимонна кислота 100 г/л  | + |
| Молочна кислота 5%       | + |
| Гіпохлорит натрію 0,3г/л | + |
| Солоня вода (20 г/л)     | + |
| + стійкий/ -не стійкий   |   |

## Упаковка

50 м рулон

## Інструменти / Витратні матеріали

- Кисть, шпатель, кельма, валик

Матеріал для закладення відповідно до виробника, шорсткості основи та методу

## Зберігання

Суше, прохолодне, закрите приміщення

## Примітка

Під час монтажу оберігайте стрічку від механічних пошкоджень. Подальші роботи виконувати відповідно до інструкцій виробника.

Наведена вище інформація відповідає поточному стану розвитку. Вони не претендують на повноту. Оскільки застосування і переробка наших продуктів знаходяться поза нашим контролем, а зміна обставин застосування, методів роботи і матеріалів вимагає голосування на відповідних трудових відносинах, юридична відповідальність не може впливати з цієї технічної інформації. З цим виданням всі попередні технічні паспорти втрачають свою чинність.